

HYDROFLEX 5/20 B

HYDROFLEX 10/20 B

Розбухаючий шнур

Опис

HYDROFLEX 5/20 B, HYDROFLEX 10/20 B це водореактивний шнур на основі бентоніту натрію/бутилового каучуку, призначена для запобігання проникненню води через бетонні будівельні шви шляхом розширення під час контакту з водою, для утворення надійної герметизації швів. Він також заповнює тріщини та пори у бетоні.

Застосування

- **HYDROFLEX 5/20 B, HYDROFLEX 10/20 B** можна використовувати при будівництві басейнів, тунелів, метро, підпірних стіна, фундаментах
 - Резервуари для води, каналізаційні системи, водоочисні споруди,
 - Підземні вводи труб і кабелів,
 - Бетонні шви, перетини старого та нового бетону.

Особливості та переваги

- Легко наноситься.
 - Легке застосування навіть з величезною кількістю арматури.
 - Для з'єднання швів потрібно лише з'єднати їх і притиснути один до одного.
 - Контрольоване розширення.
 - Розбухає поступово і не пошкоджує відлитий бетон.
 - Безпечно використовувати в резервуарах для води.

Технічні характеристики

Склад	На основі бентоніту натрію/бутилкаучуку
Збільшення у об'ємі (DIN 53521)	>100% після 7 днів у воді >150% після 14 днів у воді >100% після 10 разів циклу сухий/у воді (1 цикл : 7 днів сухий та 7 днів у воді)
Тиск розбухання	>15 Атм (після 7 днів у воді)
Твердість по Шору А	35 (DIN 53505)
(Подовження при розриві	>250% (DIN 53504)
Код УКТЗЕД	4008.29.0090

HYDROFLEX 5/20 В

HYDROFLEX 10/20 В

Розбухаючий шнур

Використання

Підготування поверхні

Поверхня повинна бути чистою і сухою. Його не можна наносити на вологі, замерзлі, жирні або забруднені поверхні, а також у вологих погодних умовах. HYDROFLEX 5/20 В, HYDROFLEX 10/20 В перед нанесенням необхідно захистити від вологи та дощу.

Нанесення

Розкатайте необхідну кількість HYDROFLEX 5/20 В, HYDROFLEX 10/20 В. Щільно притисніть його по всій довжині до бетону. У вертикальному нанесенні притисніть шнур щонайменше на 15 секунд для ідеального прилягання. Переконайтеся, що шнур прилягає всією поверхнею до основи. Зніміть силіконовий папір і залийте бетон. Не підходить для швів збірних будівельних елементів.

Витрата

Залежить від застосування.

Пакування

5 мм х 20 мм - 15 м/коробка

10 мм х 20 мм - 10 м/коробка

Термін придатності

12 місяців в оригінальному пакуванні

Зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від тепла, замерзання та прямих сонячних променів.

HYDROFLEX 5/20 В

HYDROFLEX 10/20 В

Розбухаючий шнур

Інформація про очищення

Одразу після використання очистіть інструменти та обладнання водою. Засохлий матеріал можна видалити тільки механічним способом.

Застереження / Обмеження

- Не застосовувати при морозі або під час опадів.
Захищайте нанесені матеріали від дощу, замерзання, руху людей і постійної високої вологості.
Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче +5°C і вище +35°C.